

**Kamen Azur7 je ispitan na Institutu građevinarstva - ZAG, po evropskih standardima - SIST EN**

**SIST EN 14617-1: 2005 ;**

**Prostorna masa 2123 kg/m<sup>3</sup>**  
**Upijanje vode 0,14 %**

**SIST EN 14617-2: 2004;**

**Čvrstoća na savijanje 26,8 MPa**

**SIST EN 15286:2005;**

**Toplinske ekspanzije u rasponu 20\*- 80\*C 1,38 mm**

**Agglomerated stone- Slab and tiles for wall finishes ( internal and external ),  
TEAM WP62-UGE-050228 Natural stone test methods- razvijena u okviru evropske tvrtke  
TEAM.**

**SIST EN - 12667:2002;**

**Toplinski otpor kamna 0,07 m<sup>2</sup>K/W**  
**Toplinska provodljivost kamna 0,78 W/mK**