

La pietra Azur7 è testata presso l'istituto per la costruzione ZAG, ed è conforme alle norme europee SISTEN

SIST EN 14617-1: 2005 ;

Massa volumetrica 2123 kg/m³
Assorbimento di acqua 0,14 %

SIST EN 14617-2: 2004;

Resistenza alla flessione 26,8 MPa

SIST EN 15286:2005;

Dilatazione termica 20* - 80*C 1,38 mm

Agglomerated stone- Slab and tiles for wall finishes (internal and external),
TEAM WP62-UGE-050228 Natural stone test methods - sviluppato all'interno di un
team aziendale europeo TEAM.

SIST EN – 12667:2002;

Resistenza termica dell'oggetto 0,07 m²K/W
La trasmittanza TERMICA dell'oggetto 0,78 W/mK